

# Capaver® Fantastic Fleece

Тапет със стъклени нишки, върху които се полага финишен слой от цветни лакове и ефектни покрития.



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

FantasticFleece е тапет с гладка или структурирана минерална текстура от стъклени нишки, с фин модел, позволяващ нанасяне на крайни покрития със стенни лакове и ефектни покрития. FantasticFleece се състои от стъклофибърна тъкан със съставка Softtouch, която свежда до минимум ефекта от сърбеж при докосване по време на нанасяне на тапета. С диаметър по-голям от 5 микрона, съдържащите се в продукта стъклени нишки не могат да навлязат в белия дроб.

### Характеристики:

Стъклофибърният тапет FantasticFleece е специално импрегниран от вътрешната страна, а по лицевата му страна е положен фин цветен краен слой, така че при нанасянето САМО на един слой лак се постига фин краен вид, с полихромен ефект, богат на цветове, който обикновено би могъл да се постигне чрез използване на много ръчни техники за полагане на финишно покритие. Чрез допълнителната кварцова структура при моделите „Tira” и „Lino” се получават изключително интересни ефекти, както светли-тъмни, така и матови

Свойства

- неразрушим, устойчив на ръжда
- с пространствена стабилност
- коригира малките пукнатини от основата
- в зависимост от покривния слой попада в клас 1 или 2 за устойчивост на мокро триене
- съгласно DIN 13 300
- Трудно запалим, съгласно DIN 4102, B1.

Свързващо вещество

Минерален тапет със стъклени нишки.

Видове тапети

Вид	Структура	Маса /m <sup>2</sup>	Размери	Повторение модел
<i>Модели с гладка повърхност</i>				
Antimo	фина	около 185 g	13 x около 1 m	
Sario	фина	около 185 g	13 x около 1 m	
Tisano	фина	около 185 g	13 x около 1 m	
Leano	фина	около 185 g	13 x около 1 m	
Miko	фина	около 185 g	13 x около 1 m	
Aronda	фина	около 185 g	13 x около 1 m	
Hora*	фина	около 185 g	13 x около 1 m	Десния край
Legra*	фина	около 185 g	13 x около 1 m	Десния край
Lukida	фина	около 185 g	13 x около 1 m	
Belura	фина	около 185 g	13 x около 1 m	
<i>Модели с кварцова структура</i>				
Lino	средна	около 225 g	13 x около 1 m	
Tira * <sup>1)</sup>	средна	около 390 g	13 x около 1 m	Десния край

Големина ролка

13 x около 1,00 m

Съхранение

Fantastic Fleece се съхранява на сухи места

Допълващи продукти

- Capaver CapaColl GK (лепило)
- Capadecor DecoLasur matt
- Capadecor DecoLasur Glänzend
- Capadecor Effektpigmente (пигменти за ефект) Switch, Pearl, Perlatec
- Capadecor Metallocryl Interior
- Capadecor CapaGold/CapaSilver/EffektGrund

Важно

Динамичните пукнатини не могат да се отстранят като се покрийт с Capaver Fantastic Fleece. Съставен е от стъклени влакна с големина на частиците > 5 µm

### ОБРАБОТКА

Препоръчани основи

Всички обикновени вътрешни повърхности, чисти, сухи и без разделителни вещества. Fantastic Fleece изисква гладки повърхности, без контрасти

Подготовка на основата

Повърхностите на мазилки и сух зид трябва да са с качество Q4.  
 Преди залепване на тапета FantasticFleece се нанася един слой грунд Caparol Haftgrund.  
 По отношение на полагането му върху различни основи и тяхната подготовка, вижте технически лист № 650: „Основи и подготовката им“.  
 Подготовката на основата се различава в зависимост от състоянието и и условията, при които се намира.

Начин на нанасяне

**Рязане на лентите:**  
 Лентите тапет се режат внимателно, спазвайки размерите и вземайки предвид факта, че след нарязване на 10 ленти не се приемат рекламации.  
 Да се следи свързващата линия при моделите „Legra“, „Hora“ и „Tira“  
 При съседни повърхности се препоръчва използването на продукти от един партиден номер.

**Лепене:**  
 Лепилото Capacoll-GK се нанася равномерно, неразредено, с мече със средна дължина на косъма (дължина на косъма 13-17 мм). FantasticFleece се полага в мокрото легло от лепило, след което се притиска с гумен валяк за тапети, като по този начин се отстраняват образувалите се мехурчета въздух под тапетния лист. Този вид тапети не се нанася с шпакла за тапети.

**Внимание:**  
 Възможното протичане на лепило трябва веднага да се измие с много вода.

**Полагане по ъглите:**  
 FantasticFleece не се полагат вътрешни ъгли, а съответното пространство се отрязва и се наглася точно по дължина на ъгла. Външните ъгли трябва да се оформят вертикално и хоризонтално. За да се осигури безгрешно нагласяване към следващите ленти FantasticFleece трябва да се оставят поне 10 см и да се среже точно в зоната на ъгла. Оформянето на външните ъгли до голяма степен може да се улесни с помощта на специални пластмасови ъглови профили, които увеличават защитата при механично натоварване, като например обикновените продавани профили като HoBus, DLW,Protector. (моля имайте предвид указанията на производителя).

Лепят се с монтажно лепило, което позволява корекции. Евентуалните разлики в нивата могат да се нивелират с дисперсионни шпакловъчни маси (не се препоръчват шпакловъчните маси съдържащи гипс).

В този случай се препоръчва полагане на Caparol Akkordspachtel fein респективно mittel или на

AkkordLeichtspachtel. Пластмасовите профили и шпаклованите участъци след това се грундират с Caparol Haftgrund.

Инструкции за нанасяне

**Финишно покритие със стени лакове:**  
 Стенните лакове подчертават много добре моделите FantasticFleece. Финишните покрития биха неутрализирали структурата на модела.  
 След залепване и напълно изсъхване на FantasticFleece, се нанася с четка цветен лак върху

цялата повърхност. В този случай се препоръчва матов или лъскав Deco-lasur. За облагородяване на повърхността и за получаване на допълнителни метални ефекти, могат да се добавят пигменти с перлен блясък (Perlatec Gold/Silber или PearlWhite). В този случай добавеното количество трябва да е между 1% и 5%. За получаване на оптимална консистенция и

достатъчно време за нанасяне, DecoLasur матов/лъскав трябва да се разрежи с 15% вода. За да се предотврати появата на видими следи в участъците на фугите, повърхността им трябва да се изтрие с мека четка още в първоначална фаза. Така се отстранява излишния материал от повърхността. В идеалния вариант, тази операция трябва да се изпълни от второ лице. Полагането на втори слой безцветен лак увеличава устойчивостта на одраскване на повърхността.

### **Разход Deco-Lasur матов/лъскав: около 140-180 ml/m<sup>2</sup> + 15% вода/слой**

Хомогенизираният цвят на прозрачния лак се влияе от FantasticFleece. Поради това препоръчваме нанасяне върху пробна повърхност и с оглед определяне на точните разходни норми от материала.

### **Финишно покритие с Metallocryl (само при модели „Lino” и „Tira”)**

След залепване и напълно изсъхване на FantasticFleece, е достатъчно нанасянето върху цялата повърхност на един слой Metallocryl EXTERIOR (без защитен филм срещу водорасли и гъби). Metallocryl се нанася неразреден с мече, в наситен и хомогенен слой. Непременно нанасяйте продукта мокро върху мокро. Отрязаните участъци от финишното покритие на повърхността се обработват добре с мече след това! При нанасяне с мече на Metallocryl върху Fantastic

Fleece, се препоръчват най-вече мечета със средна дължина на косъма от типа на Rotanyl 13 (косъм от 13 мм) от Ротапласт.

Както и при другите финишни покрития с метален ефект, нанасяни с мече, и при полагането на Metallocryl е възможно образуването на леки ивици.

Разход: около 110-150 ml/m<sup>2</sup> Metallocryl EXTERIOR.

### **Краен покривен слой с Amphibolin (само при модели със съдържание на кварц, като „Lino” и „Tira”):**

FantasticFleece също може изцяло да се покрие след като изсъхне напълно. В този случай се постига по-слаб контраст и моделите FantasticFleece не изпъкват така добре. Трябва да се нанасят бои, образувачи много тънък филм, като например Amphibolin. Материалът се нанася в наситен и равномерен слой. Нанасяйте продукта мокро върху мокро. Отрязаните участъци от финишното покритие на повърхността се обработват добре с мече след това! При нанасяне с мече на Amphibolin върху FantasticFleece се препоръчват мечета със среден косъм от типа на Ротанил 17 (косъм от 17 mm) от Ротапласт.

Разход: около 150-200 ml/m<sup>2</sup> Amphibolin.

Правилната технология на нанасяне на материала като основен слой и като финишен слой може да се намери върху етикетите от опаковките на продуктите или от листовите с техническа информация на всеки продукт. (лист № 895 Capacoll GK, лист № 550 DecoLasur matt, лист № 570 Deco Lasur лъскав, лист №812 Metallocryl за външно приложение, лист № 100 Amphibolin).

Време за изсъхване

При 20°С и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва по повърхността след 2-4 часа. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха се удължава времето за съхнене. **Долна граница на температурата при нанасяне: +5°С** на средата и основата.

Допълнителна информация

Прочетете техническите листа на продуктите: 895 Capacoll GK, 550 DecoLasur Matt, 570 DecoLasur Glossy, 816 Effect Pigments, 811 Metallocryl Interior, 814 EffektGrund, 815 CapaGold/CapaSilver).

## СЪВЕТИ

Обезвреждане

FantasticFleece може да се обезврежда като строителни остатъци или отпадъци.

### Технически консултации

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

#### Техническа информация № 891

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

### ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail [office.sofia@caparol.bg](mailto:office.sofia@caparol.bg)