

# Capadecor Metallocryl Exterior

Лъскаво-копринена дисперсионна боя с метален ефект, за външно приложение.



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	<p>Capadecor Metallocryl EXTERIOR е лъскаво-копринена дисперсионна боя със специални метални пигменти, за външни повърхности.</p> <p>Ефектен слой, предназначен за висококачествени покрития и устойчивост на неблагоприятни условия, приложим върху структурирани външни повърхности, придава метален ефект. Да не се нанася върху термоизолационни системи.</p> <p>Capadecor Metallocryl EXTERIOR се нанася върху структурирани повърхности. Равните, фино структурирани повърхности, както и повърхности с ниска светлост не могат да се боядисват без следи от мече или петна.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разредима с вода.</li> <li>• Екологична, със слаб мирис</li> <li>• Метален ефект.</li> <li>• Защитен филм срещу замърсяване с водорасли и гъби.</li> <li>• Висока устойчивост на дъждове, съответстваща на клас „ниска пропускливост на вода“ съгласно DIN 1062, с коефициент <math>w</math> от около 0,01 [<math>\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}0,5)</math>].</li> <li>• Висока дифузионна способност, съответстваща на клас „средна дифузия на водни пари“</li> <li>• съгласно DIN 1062, с коефициент <math>sd</math> от около 0,5 m.</li> <li>• При специални приложения, продуктът Capadecor Metallocryl EXTERIOR се предлага и без активни вещества против водорасли и гъби.</li> </ul>
Свързващо вещество	Дисперсия на базата на синтетичен материал, съгласно DIN 55 945.
Опаковка	5 литра и 10 литра
Цвят	<p>Сребрист метализе.</p> <p>Capadecor Metallocryl EXTERIOR може да се оцвети в система за компютъризирано оцветяване ColorExpress в много цветове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Цветове метализе по RAL</li> <li>– Цветове от цветовата палитра 3D plus</li> <li>– Наличните до момента цветове по Alucryl</li> </ul> <p>Точните цветове могат да се видят на страниците от брошурата на продукта .</p> <p>При поръчката на цвят в количества, надвишаващи 100 л, продуктът може да се достави по заявка фабрично оцветен в желания цвят.</p>
Гланц	Лъскаво-копринен.
Съхранение	На прохладни места, предпазена от замръзване.
Технически данни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Плътност: около 1.15 <math>\text{g}/\text{cm}^3</math></li> </ul>
Допълващи продукти	Amphibolin

## ОБРАБОТКА

Препоръчани основи

Основите трябва да са носещи, чисти, сухи и без разделителни вещества.

Подготовка на основата	<p>Технологията на подготовка на основата зависи от вида на основата и от строителния материал.</p> <p>Моля прочетете техническия лист на продукта Amphibolin.</p>
Начин за нанасяне	<p>Преди нанасяне, Capadecor Metalloacryl EXTERIOR се разбърква енергично. Разбърква се периодично по време на нанасяне.</p> <p>Capadecor Metalloacryl EXTERIOR може да се нанася с четка или с мече.</p> <p>Следите от мече трябва отново да се изгладят, избягвайки се припокриване на слоеве. При нанасяне с мече се препоръчват мечета със средна дължина на косъма (от 12 –16 mm), които позволяват хомогенно нанасяне, без натрупвания на материал, като напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotanyl 17 за средно до едро структурирани повърхности</li> <li>• Rotanyl 13 за леко структурирани повърхности</li> </ul> <p>За получаване на хомогенно разнасяне на родийните пигменти, Capadecor Metalloacryl EXTERIOR трябва да се нанася равномерно разпределена, след се разнася с мече в една посока.</p> <p>При нанасяне на Capadecor Metalloacryl EXTERIOR върху равни повърхности могат да се получат изключително атрактивни афекти, ако след нанасяне с мече повърхността се обработва и с кръстовидни движения с овална четка.</p>
Инструкции за нанасяне	<p>Състав на слоевете:</p> <p>Нанася се междинен слой Amphibolin, оцветен в 3D цветове, съответстващи на цвета Capadecor Metalloacryl EXTERIOR, който следва да се нанася (вижте технически лист № Amphibolin).</p> <p>Да не се използват матови бои като междинен слой.</p> <p>Нанасят два крайни слоя Capadecor Metalloacryl EXTERIOR.</p>
Разход	<p>Около 100 ml/m<sup>2</sup> за слой при нанасяне върху леко структурирани повърхности; върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя само с проби.</p>
Условия за обработка	<p>+ 5°C температура на основата и на въздуха.</p>
Време за изсъхване	<p>При + 20°C и 65 % относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след 4-6 часа и може да се полага следващ слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.</p>
Почистване на инструментите	<p>Измива се с вода веднага след ползване.</p>
Важно	<p>Capadecor Metalloacryl EXTERIOR не се препоръчва за нанасяне върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Поради специалния състав на продукта, не се допуска смесването му с други материали. Когато продуктът се нанася върху фасади да се има предвид ВОб, глава 3, DIN 18 363, ал. 3.1.10.</p> <p>За избягване появата на видими следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, мокро върху мокро.</p> <p>Продуктът Capadecor Metalloacryl EXTERIOR съдържа специални активни вещества, осигуряващи защита на основата срещу водорасли и гъби.</p> <p>Тези активни вещества подsigуряват дълготрайна защита, ограничена във времето от условията на обекта по отношение например на степента на замърсяване и съдържанието на влага на обекта</p>

### СЪВЕТИ

Мерки за безопасност  
(валидни към датата на  
публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места.  
При контакт с очите да се измият с много вода. Да не се разлива във водите, канализацията или почвата

Обезвреждане

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като общински или битови отпадъци.

Код продукт бои и лакове	M-DF02
Състав	Полиакрилатна смола, перлени пигменти (алуминий), вода, естер, добавки, консерванти
Технически консултации	В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

### Техническа информация № 812

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

### ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail [office.sofia@caparol.bg](mailto:office.sofia@caparol.bg)